

PRIMAIRE POUR SUPPORTS POREUX OU NORMALEMENT ABSORBANTS

RENFORT DE COHÉSION
ASSOCIÉ À LA CHAPE ANHYDRITE

124

PROLIPRIM

R A G R É A G E



LES "PLUS" PRODUIT

- Renfort de cohésion
- Associé à la chape anhydryte
- Améliore l'hydratation des enduits
- Réduit considérablement le bullage
- Application murs et sols
- Séchage rapide

PROPRIÉTÉS

Primaire régulant la porosité des supports et facilitant l'application des enduits et colles.
Il évite la réaction ciment/anhydryte.
Il assure l'adhérence des chapes anhydrites sur dalle béton ainsi que la bonne tenue des enduits de lissage et colles sur chape anhydryte ou support plâtre.

DOMAINES D'APPLICATION

- Murs : intérieurs et extérieurs.
- Sols : intérieurs et extérieurs.

Supports admissibles

- Chape rapportée
- Chape incorporée
- Dalle surfacée en béton
- Élément préfabriqué
- Enduit plâtre
- Plaque de plâtre
- Béton allégé
- Béton cellulaire
- Chape anhydryte

Produits associés

- Enduit de lissage
- Ragréage autolissant
- Mortier autonivelant
- Mortier colle
- Colle-décoration
- Chape anhydryte

CARACTÉRISTIQUES

- Composition : dispersion aqueuse de copolymères acryliques
- Présentation : liquide vert
- Densité : $1 \pm 0,1$
- pH : $8 \pm 0,5$
- Extrait sec : $16 \% \pm 1 \%$
- Classement : ininflammable, non toxique

PAREXLANKO



CONSOMMATION

0,1 à 0,2 l/m² suivant la porosité du support.

CONDITIONNEMENT

- Bidon de 2 litres.
- Bidon de 5 litres.
- Bidon de 20 litres.

CONSERVATION

12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert et stocké à l'abri du gel, des fortes températures et des sources de chaleur.

GARANTIE

- Garantie fabricant.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- Visé dans les Avis Techniques des ragréages.
- Visé dans les Certifications CSTBat des ragréages.

ASSISTANCE TECHNIQUE

La Société Lafarge Mortiers S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé).

Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

PAREXLANKO
infotech

écofil 0 826 08 68 78
0,150 € TTC / min

Fax : 0 826 08 68 79

Téléchargez la fiche technique et consultez la fiche de données de sécurité sur notre nouveau site :

www.parexlanko.com

MODE D'EMPLOI

Préparation des supports

- Les supports doivent être conformes aux textes en vigueur DTU et C.P.T. édités par le C.S.T.B.
- Ils doivent être sains, solides, secs, propres, non fissurés, exempts de graisse, de traces de plâtre, de cire ou de tout autre produit pouvant altérer l'accrochage.
- Éliminer par grattage, puis par balayage ou aspiration, les traces de plâtre, de laitance, de peinture, de colle ou d'enduit.
- Les sols souillés de cire, de graisse ou de peinture doivent être décapés.
- Dans tous les cas, les supports doivent être dépoussiérés.

Chape anhydrite

- Vérifier que le taux d'humidité soit conforme aux recommandations du fabricant de la chape.
- Éliminer le brillant de surface par brossage ou par ponçage suivi d'un dépoussiérage efficace.

Préparation du produit

- 124 PROLIPRIM est prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué.

Application du produit

- La mise en œuvre s'effectue au rouleau, à la brosse ou à la raclette caoutchouc en veillant à répartir uniformément le produit sur le support.
Ne laisser ni surépaisseur, ni manque.
- Temps de séchage : 30 min à 2 h selon la nature du support, la température et l'humidité relative.
- 124 PROLIPRIM peut être recouvert dès qu'il est sec au toucher, c'est à dire quand son aspect est passé de laiteux à transparent.
- Le délai de recouvrement ne devra pas excéder 24 h.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Température d'utilisation comprise entre + 5°C et + 30°C.
- Nettoyage produit frais à l'eau.
- Nettoyage produit sec à l'alcool à brûler ou à l'acétone.
- Port de gants et lunettes recommandé.
- Ne pas employer sur supports soumis à des remontées d'humidité ni sur les raccords en plâtre fraîchement réalisés.
- Consulter la fiche de données de sécurité.

Les informations figurant sur cette fiche résultent de notre connaissance des produits et de notre expérience. Les caractéristiques obtenues in situ peuvent varier en fonction des conditions de mise en œuvre. En cas d'application non explicitement prévue dans le présent document, il appartient à notre clientèle de se renseigner ou de procéder à des essais préalables représentatifs. Les informations figurant sur cette fiche ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part quant à l'utilisation du produit. Elles n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de vente. Avant toute mise en œuvre, il convient de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée par une édition postérieure.

Documentation technique Janvier 2005

PAREXLANKO

Lafarge Mortiers S.A. / Département Mortiers Spéciaux - 19 place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux Cedex
Tél. (33) 01 41 17 45 45 - Fax (33) 01 41 17 19 55